

# 3D-Effect Acryllak BE500



Professionele reparatie- en reinigingsoplossingen voor oppervlaktebeschadigingen

## Toepassing

- Voor het fixeren en beschermen van reparaties die verricht zijn met alle Beltraco- en König vulmiddelen en retoucheermiddelen, Knottect noestenvuller of Industrievulstof op gelakte oppervlakken.
- Voor het aanzetloos/aanzetvrij spuiten op kleine delen van de oppervlakte.
- Voor het aanpassen van de glansgraad van reparatieplaatsen of schuursporen, evenals glansverschillen op gelakte oppervlakken.
- Zeer geschikt voor het beschermen van reparaties in Duropal XTreme mat en Formica Infinity.
- Te gebruiken op hout, kunststof en metaal (**niet** gebruiken op geolie-de en in was gezette oppervlakken).
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.

## Producteigenschappen

- Geproduceerd op acrylbasis.
- Vluchtig/sneldrogend.
- Transparante aanzetloze lak.
- Glansgraad (meethoek 60°): diepmat ca. 7%, mat ca. 11%, zijdemat ca. 19%, zijdeglans ca. 39%, glans ca. 65%.
- Goede hechting op vele oppervlakken.

## Gebruiksaanwijzing

Oppervlakken moet schoon en vetvrij zijn. Evt. voorbehandelen (licht opschuren en schuurresten verwijderen). Spuitbus voor gebruik ongeveer 30x schudden, de roerkogels moeten hoorbaar zijn en het ventiel kort doorspuiten. Voor gebruik op een niet zichtbare plaats de verdraagzaamheid en hechting testen. Spuitafstand ca. 20-30 cm. De transparante lak aanbrengen in uniforme rechts/links bewegingen op het oppervlak. Indien mogelijk de lak aanbrengen in dunne lagen, zo worden mooie overgangen bereikt zonder aanzetten van de lak in het gebied. Meerdere laklagen zijn mogelijk. Indien men bij een reparatie geretoucheerd heeft, moet men rekening houden dat bij gebruik van de spuitbus de reparatie wat "oplicht" - na het drogen van de lak komt de oorspronkelijke kleur weer tevoorschijn. Tussen het aanbrengen van iedere laklaag een uitdamp tijd van ca. 20 minuten aanhouden.

## Productgegevens

- Stofdroog:** afhankelijk van de laagdikte tussen de 30 en 90 seconden.
- Handdroog:** na ca. 30 minuten.
- Opslag:** minstens 2 jaar (in gesloten originele verpakking en staande bij kamertemperatuur).

## Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie

## Afvalverwijdering

- Alleen volledige lege spuitbussen volgens de voorschriften afvoeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. AAV 160504 - (gassen in drukhouders en afgedankte chemicaliën, gassen in drukhouders die gevaarlijke stoffen bevatten; gevaarlijk afval) afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Meer informatie vindt u op internet onder [www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl)

Deze informatie is samengesteld naar beste weten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.

Beltraco Benelux B.V.

Biestkampweg 21  
5249 JV ROSMALEN  
Nederland

T: +31 (0)73 - 6450343  
E: [info@beltraco.nl](mailto:info@beltraco.nl)  
I: [www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl)

