

## Toepassing

- Om krassen, kleine beschadigingen en drukplekken in massief houten oppervlakken optimaal te herstellen.
- Voor kleuraanpassing bij grotere schades in combinatie met Hardwas en Hardwas PLUS in massief hout.
- Alleen binnen te gebruiken.

## Producteigenschappen

- Mengsel van minerale wassen, ingekleurd met aarde- en oxidekleuren.
- Goede hechtingseigenschappen.
- Kleuren zijn bij het smelten onderling mengbaar.
- Eenvoudig te verwerken.
- Goede elasticiteit (scheuren worden niet gevormd).
- Mengbaar met Hardwas (Kö 141) en Hardwas PLUS (Kö 143).
- Transparant glanseffect door hoog gehalte aan transparante was.

## Gebruiksaanwijzing

### Deuken, kleine schades en krassen

Losse delen verwijderen. Scherpe kanten met de Kantenegaliseerder (Kö 165) voor een lichte overgang licht indrukken. Smelt kleine porties Effectwas met de verwarmde punt van de Gassmelter (Kö 439001) (medium niveau), Accubatterij smelter (SP111 000) of Elektrische smelter (Kö 440600) (stand Hardwas ) en vul de beschadigde plek. Overtollig vulmateriaal met de Vulstofspatel (Kö 161) verwijderen. Eventueel met Foamy (witte zijde zonder water) matteren. Met spuitbus 3D-Acryllak Aanzetloos, Spuitbus König Aanzetloos PLUS of spuitbus Blanke acryllak voorgronden en de nerven met König retoucheermiddelen aanpassen. Niet te nat lakken, maar in 2-3 lagen "nevelen" met tussenruimten van 30-40 cm.

### Grotere beschadigingen

Losse delen verwijderen. Scherpe kanten met de Kantenegaliseerder (Kö 165) voor een lichte overgang licht indrukken. Bij diepere schades eerst met Hardwas (Kö 141) vullen! Smelt kleine porties Effectwas met de verwarmde punt van de Gassmelter (Kö 439001) (medium niveau), Accubatterij smelter (SP111 000) of Elektrische smelter (Kö 440600) (stand Hardwas) en vul de beschadigde plek. In de bovenste laag dan Effectwas bijmengen, om het karakter van massief hout te behouden, Overtollige was met de Vulstofspatel verwijderen en schadeplaats reinigen, voorgronden, retoucheren en de glansgraad aanpassen zoals hierboven beschreven.

Meer informatie vindt u op internet onder [www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl)

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.

## Productgegevens

<b>Weekpunt:</b>	ca. 76°C	(ISO 2207)
<b>Smeltpunt:</b>	ca. 81°C	(DIN 51801)
<b>Mechanische sterkte:</b>	goed	
<b>Overlakbaar:</b>	met alle Beltraco- en König lakken overlakbaar	
<b>Hechting:</b>	goede hechting op alle zacht- en hardhout	
<b>Opslag:</b>	onbegrensd (in originele gesloten verpakking en bij kamertemperatuur).	

## Veiligheidsadviezen

- Risico op brandwonden tijdens het verwerken
- Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP].

## Afvalverwijdering

- Er zijn geen bijzondere afvalvoorschriften van kracht. Kan met huisvuil worden afgevoerd.