

Hardwas Mat (Kö 147)



Professionele reparatie- en reinigingsoplossingen voor oppervlaktebeschadigingen

Toepassing

- Voor het herstellen van kleine en middelgrote schades in matte oppervlakken (bijv. geolied of gewaxed parket etc..)
- Alleen binnen te gebruiken.

Producteigenschappen

- Mengsel van hoogwaardige minerale wassen met kunststofdelen, ingekleurd met aarde- en oxidekleuren.
- Vast en belastbaar.
- Goede elasticiteit.
- Zeer goede hechtingseigenschappen.
- Kleuren zijn bij het smelten onderling mengbaar.
- Geen glans na verwerking.

Gebruiksaanwijzing

Losse en versplinterde delen verwijderen. Gebruik bij massief hout de Kantenegaliseerder (Kö 165) in nerfrichting licht indrukken, om een lichte overgang in de oppervlakte te realiseren. Bij kunstmatige oppervlakken zaag je de beschadigde randen recht naar beneden met de Kantenegaliseerder. Smelt kleine porties Effectwas met de verwarmde punt van de Gassmelter (Kö 439001) (medium niveau), Accubatterij smelter (SP111 000) of Elektrische smelter (Kö 440600) (stand Hardwas) en vul de beschadigde plek. Door afgekoeld materiaal toe te voegen (door het materiaal aan te drukken met een Vulstofspatel) wordt de hechting in het beschadigde gebied verminderd. Overtollig warm materiaal met de spits/voorkant van de Vulstofspatel (Kö 161) of na afkoeling (ca. 1 minuut) met de Lakschaaf (Kö 163) vlak verwijderen. Verwijderen met de ribbels van de Vulstofspatel leidt tot uitsmeren van het overtollig vulmateriaal op het oppervlak. Precieze aanpassing van de kleur kan alleen met König retoucheerproducten verricht worden. Met spuitbus 3D-Acryllak aanzetloos, Spuitbus König aanzetloos PLUS of Spuitbus acryl lak PLUS wordt de schade tegen stof en vuil beschermd resp. verzegeld en de glansgraad wordt aangepast. Niet te nat lakken, maar in 2-3 lagen "nevelen" met tussenruimten van 30-40 cm.

Productgegevens

Weekpunt:	ca. 85°C	(ISO 2207)
Smeltpunt:	ca. 90°C	(DIN 51801)
Mechanische sterkte:	goed	
Overlakbaar:	met alle Beltraco- en König lakken overlakbaar	
Hechting:	goede hechting op alle kunststoffen, zacht- en hardhout, linoleum, tpo	
Opslag:	onbegrensd (in originele gesloten verpakking en bij kamertemperatuur).	

Veiligheidsadviezen

- Risico op brandwonden tijdens het verwerken
- Het product is niet geïndiceerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP].

Afvalverwijdering

- Er zijn geen bijzondere afvalvoorschriften van kracht. Kan met huisvuil worden afgevoerd.

Meer informatie vindt u op internet onder www.beltraco.nl

Deze informatie is samengesteld naar beste weten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.

Beltraco Benelux B.V.

Biestkampweg 21
5249 JV ROSMALEN
Nederland

T: +31 (0)73 - 6450343
E: info@beltraco.nl
I: www.beltraco.nl

