

## Toepassing

- Voor het herstellen van oppervlakken waaraan de hoogste belastbaarheid worden gesteld, zoals hout, kunststof, metaal, marmer, steen, polyester (**niet** geschikt voor polyethyleen, polypropyleen, teflon).
- Voor hoek- en kantschades.
- Om ontbrekende onderdelen te herstellen, voor het vullen van diepe gaten, krassen en deuken.
- Indien buiten gebruikt overlakken.

## Producteigenschappen

- Snel uithardende 2-componenten vulstof op basis van polyester/peroxide.
- In 4 kleuren, transparant en als assortiment verkrijgbaar.
- Verwerkingstijd: ca. 4-8 minuten, al naar gelang de hoeveelheid harder en omgevingstemperatuur.
- Geringe krimp (1-2%).
- Soorten Rexlith zijn onderling mengbaar.
- Uitstekende hardheid en hoge belastbaarheid.
- Na uitharding gemakkelijk te verwerken (schuren, zagen, schaven, frezen).
- Overlakbaar met 1- en 2-componenten laksystemen.
- Met König retoucheerproducten in te kleuren: Fehlerex (Kö 240), Colortinctuur (Kö 220), Kleurconcentraat (Kö 215).

## Gebruiksaanwijzing

**Hoeveelheid harder:** 2-3%. Voorbeeld van dosering zie gebruiksaanwijzing.

**Let op:** overdosering leidt tot: verkleuring/vergeling, scheurvorming, te hoge warmteontwikkeling, storingen na het overlakken. Verwerkingstemperatuur: 15-25°C. Bij het inkleuren met Fehlerex (Kö 240), Kleurconcentraat (Kö 215), Colortinctuur (Kö 220) (maximaal 5 druppels per cm. Rexlith) kan de uithardingstijd verlengen.

**Belangrijk:** aanpassen van de kleur **vóór** het toevoegen van harder.

Meng beide componenten ongeveer 1 minuut op een niet-absorberend oppervlak (bijv. Mengplateau Kö 603095). Voldoende Rexlith in de shade brengen. Breng snel aan op de beschadigde plek, vermijd luchtbelletjes. Na ca. 20-30 minuten uithardingstijd kan het overtollige verwijderd worden en de oppervlakte glad worden gemaakt. Achter gebleven Rexlith met Correctieoplosser (Kö 711) verwijderen. Retoucheren van een gerepareerde schade is na ca. 30 minuten mogelijk. Compleet nieuw lakken kan pas na 24 uur (fijn tussenschuren!).

## Productgegevens

<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	tot 110°C.
<b>Mechanische sterkte:</b>	zeer goed
<b>Verwerkingstijd:</b>	4-8 minuten
<b>Uithardingstijd:</b>	al naar gelang temperatuur 20-30 minuten
<b>Overlakbaar:</b>	met alle Beltraco- en König lakken
<b>Hechting:</b>	goed tot zeer goed
<b>Lichtechtheid/ weersbestendigheid:</b>	beperkt
<b>Opslag:</b>	2 jaar (in originele gesloten verpakking en bij koele opslag).

## Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie

## Afvalverwijdering

- Rexlith en harder zijn in de aanwezige vorm gevaarlijk afval.
- Materiaalresten kunnen worden afgevoerd volgens afvalcode EAKV 80111 (verf- en lakafval dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat).
- Meer gedetailleerde informatie hierover kunt u vinden in het veiligheidsblad (MSDS) of u kunt navraag doen bij uw plaatselijke afvalverwerkingskantoor.

Meer informatie vindt u op internet onder [www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl)

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.